

### Описание

WEICON GMK 2510 специальный, двухкомпонентный клей для склеивания резины с металлом. WEICON GMK 2510 обладает более высокой адгезией, в сравнении с GMK 2410 и соответственно выдерживает более сильные нагрузки. Используется для упрочного и крепкого склеивания больших поверхностей резины с резиной и резины с металлом. Преимущество по сравнению с 1-ми контактными клеями в усиленной адгезии и повышенной температурной устойчивости. GMK 2510 склеивает резину, металл, текстиль, кожу, неопрен, ХСПЭ, изоляционные материалы, дерево и большинство пластмасс. После полимеризации клеевое соединение эластично и влапоустойчиво.



### Применение

- склеивание резиновых матов с металлическими пластинами
- приклеивание резиновых профилей, дверных уплотнений в автомобилях и бытовой технике
- крепление изоляционных материалов или звукопоглощающей фольги/пластин к конструкционным элементам
- в качестве универсального экономичного контактного клея для промышленного применения.

### Внимание

WEICON GMK 2510 не подходит для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, пена ПВХ, искусственная кожа.

### Технические данные

Основа	полихлоропрен (CR)
Плотность	0,85 гр/см <sup>3</sup>
Вязкость	1.500 мПа·с
Соотношение клей/ активатор	100:7
Цвет клеев / активатор	черный / прозрачный
Расход	150 гр/м <sup>2</sup>
Время испарения	5-15 мин.
Начальная полимеризация	10 мин.
Полная прочность	прим. 24 часа
Устойчивость к температурам	-40 до +80°C кратковр. (1 ч.) +130°C
Рабочая температура	+15 до +35°C
Среднее значение на сдвиг, растяжение	
Оцинкованная сталь / EPDM	0,60 Н/мм <sup>2</sup>
Оцинкованная сталь / оцинкованная сталь	3,00 Н/мм <sup>2</sup>
Оцинкованная сталь / SBR	0,50 Н/мм <sup>2</sup>
Оцинкованная сталь / NBR	0,49 Н/мм <sup>2</sup>
Срок годности при комнатной температуре (+15 до +25°C)	12 месяцев

### Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это чистые и сухие поверхности (например очищенные и обезжиренные универсальным очистителем S или очистителем пластика компании WEICON).

Гладким поверхностям перед склеиванием рационально придать шероховатость например с помощью наждачной бумаги.

### Инструкция по применению

Перед употреблением хорошо размешайте клей WEICON GMK 2510, сначала только клей!. Только после хорошего смешивания, можно отлить при необходимости GMK 2510 в другую тару и добавить туда активатор в соотношении 100:7. Активатор усиливает соединение молекул между собой, в результате чего повышаются клеящие свойства WEICON GMK 2510.

Тщательно смешайте необходимое количество клея и активатора (усилитель сцепления) с помощью шпателя, как минимум 4 минуты, до получения однородной массы. По возможности избегайте образования воздушных пузырьков. При использовании механических смесителей, производите смешивание на низкой скорости (макс. 500 оборотов/мин.).

Наносите клей тонким слоем на всю площадь склеиваемой поверхности, на обе стороны подлежащие склеиванию с помощью кисточки (мягкой щетки) или ракеля. В зависимости от толщины нанесенного слоя, температуры и влажности воздуха, подождите 5-10 минут пока растворитель испариться. При склеивании впитывающих поверхностей необходимо после испарения растворителя повторно нанести GMK 2510 и еще раз подождать, пока растворитель испариться.

При нанесении GMK 2510 на резину, резина начнет через какое-то время выгибаться. Это нормальное явление. Происходит оно потому, что растворитель проникает в резину.

После того, как поверхности станут сухими и все еще слегка липкими (проверьте пальцем) соедините поверхности и с силой придавите на короткое время. Для хорошего склеивания необходимо сильное, кратковременное жатие. Склеиваемые детали следует располагать в необходимом положении, потому что последующее позиционирование исключено.

При приклеивании резины, лучше зафиксировать ее после сильного сжатия на 24 часа, чтобы она не смогла поменять форму/выгнуться назад. Клеевое соединение можно подвергать нагрузкам только после полной полимеризации, то есть после 24 часов.

Если вы превысили время испарения растворителя, то необходимо снова нанести GMK 2510. Лишний, не затвердевший клей можно удалить с помощью WEICON очистителя клея и герметика.

Банку где смешивается GMK 2510 следует плотно закрывать каждый раз, когда клей больше не наносится, так как растворитель выветривается все время пока крышка открыта. Замешанную смесь можно хранить 2-3 дня, только не в пластиковой банке, потому что она растворится под действием растворителя.

### Хранение

Срок годности WEICON GMK 2510 при хранении его в сухом, защищенном от света месте и плотно закрытой упаковке, при комнатной температуре (+15°C до +25°C) составляет 12 месяцев.

#### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
www.weicon.de · info@weicon.de

#### WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216  
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05  
Fax +971 4 880 25 09  
Mobile +971 50 545 99 83  
www.weicon.ae · info@weicon.ae

#### Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario · N2E 2C3  
Canada

Phone +1 519 896 5252  
Fax +1 519 896 5254  
Cell +1 519 590 5168  
www.weicon.ca · info@weicon.ca

#### Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi  
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3  
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey  
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

#### WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22  
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania  
www.weicon.com · office@weicon.com

### Стандартная фасовка

Артикул 16200690 – 690 гр клеящий состав+ активатор 40мл

### Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400 Очиститель клея и герметика

### Дефекты склеивания

Основными причинами дефектных склеек являются:

- «голодное» соединение. Нанесение клеящего материала в недостаточном количестве на поверхность субстратов.
- «сухие» соединения. Клей был пересушен до потери липкости в методах, не предполагающих реактивацию клеевой пленки.
- «мокрые» соединения. Образуются при неполном удалении из клея растворителя или при неполном отверждении жидкого клея.
- перекос соединения. Неправильная и недостаточная фиксация склеиваемых поверхностей или смещение склеиваемых элементов, произошедшее во время отверждения.
- несоблюдение технологического процесса. Неправильная подготовка поверхности. Недостаточное время выдержки, неправильный температурный режим, недостаточное давление при фиксации. Все это приводит к образованию трещин, раковин, пор в клеевом шве, слабой адгезии клея к поверхности, неоднородности клеевого шва и т.д.
- ухудшение качества клея. Нарушение условий и сроков хранения, влияние субстрата на зону склейки (миграция пластификаторов из эластичных полимерных субстратов в клеевую пленку).

### Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

#### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

#### WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216  
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05  
Fax +971 4 880 25 09  
Mobile +971 50 545 99 83  
[www.weicon.ae](http://www.weicon.ae) · [info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

#### Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario · N2E 2C3  
Canada

Phone +1 519 896 5252  
Fax +1 519 896 5254  
Cell +1 519 590 5168  
[www.weicon.ca](http://www.weicon.ca) · [info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

#### Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi  
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3  
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey  
[www.weicon.biz.tr](http://www.weicon.biz.tr) · [info@weicon.biz.tr](mailto:info@weicon.biz.tr)

#### WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22  
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania  
[www.weicon.com](http://www.weicon.com) · [office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)