

WEICONLOCK AN 302-40 50 ml

Клей-фиксатор WEICONLOCK AN 302-40 50 мл

Флакон с насадкой

Лист технических данных
Дата создания: 02.05.2012 г. - Страница 1.1

Введение

Продукты WEICONLOCK являются высококачественными анаэробными kleями и герметиками на основе специальных полиметакриловых смол, созданными специально для экономичной фиксации, закрепления и герметизации всех видов резьбовых, цилиндрических и трубных соединений.



Фиксация резьбовых соединений; наличие сертификата DVGW; средняя вязкость, средняя прочность, нормальное осуществление демонтажа.

Технические данные

Применение	Фиксация резьбовых соединений, вибростойкий, имеет сертификат DVGW
Характеристики	Средняя вязкость, средняя прочность
Цвет	Прозрачный
Для резьбовых соединений	До M20 R 3/4"
Вязкость по Брукфильду при +25°C	600 нП мПа·с
Макс. заполнение зазоров	0.15 мм
Прочность на разрыв (резьба)	12-16 Нм
Преобладающая прочность (резьба)	18-24 Нм
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	8 - 12 Н/мм²
Отпускная прочность при комнатной температуре	10-20 мин
Достижение окончательной прочности при комнатной температуре	3-6 часа
Температурная устойчивость	от -60 до +150 °C

Предварительная обработка поверхности

Обычно WEICONLOCK не требует специальной предварительной обработки, т.к. он допускает наличие слегка маслянистых поверхностей (например, на деталях в состоянии поставки). Однако, наилучшие результаты будут достигнуты на чистых, обезжиренных деталях (следует использовать WEICON Cleaner S). При необходимости следует сделать поверхности деталей немного шероховатыми.

Обработка

WEICONLOCK готов к использованию и должен равномерно наноситься непосредственно из флакона/тубы с дозирующим наконечником (избегать прямого контакта дозирующего наконечника с металлом). В случае использования на запрессованных деталях и больших цилиндрических узлах необходимо наносить тонкий равномерный слой на обе поверхности. В случае резьбовых глухих отверстий следует заполнить отверстие достаточным количеством материала. В случае применения на винтах и болтах следует нанести WEICONLOCK вокруг резьбы.

Не пытаться собрать обратно во флакон любой материал WEICONLOCK, который был в контакте с металлом; попадание во

флакон даже малейших частичек металла может приводить к затвердеванию всего содержимого флакона. При выполнении серийных операций рекомендуется использовать ручные или автоматические устройства для нанесения.

Хранение

WEICONLOCK может храниться в закрытом оригинальном контейнере как минимум один год при комнатной температуре. Следует хранить его вдали от источников нагрева и избегать попадания прямых солнечных лучей. Воздух во флаконе/в тубе сохраняет WEICONLOCK в жидком состоянии.

Примечание

Обычно клеи и герметики WEICONLOCK не вызывают аллергических реакций на коже. Однако, в отдельных случаях возможно образование покраснений и сенсибилизация кожи. Поэтому следует избегать продолжительного и прямого контакта с кожей, например, используя защитную пену для рук от компании WEICON. Дополнительная информация содержится в паспорте безопасности материала, который может быть предоставлен по запросу.

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и на практическом опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставлена без каких-либо обязательств с нашей стороны. Мы гарантируем постоянное высокое качество продукции и отсутствие дефектов в соответствии с нашими Общими условиями продажи. Тем не менее, рекомендуется проведение собственных испытаний на соответствие продукции требуемым свойствам. Претензии по результатам таких испытаний не принимаются. Потребитель несет исключительную ответственность за несоответствующее применение продукта или его применение, отличное от указанного.

