

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ WEICON Aqua Flex

wcn13700310, wcn13701310, wcn13702310



Упругий MS-полимерный клей-герметик. Может применяться на мокрых и влажных поверхностях.

Подходит для металлов, многих пластиков, керамики, дерева, стекла, камня и т.д. Хорошая адгезия к алюминию и нержавеющей стали, даже без грунтовки.

## Назначение:

Для герметизации трубо- и водопроводов; герметизации и уплотнения в санитарно-гигиенических кабинках; соединения и ремонта судов и плавательных средств в морском и речном секторе; ремонт крыш и дождевых стоков; ремонт и укладка ПФХ-настилов в бассейнах и прудах

## Технические данные

Основа: MS-полимер

Плотность: 1,44 г / см<sup>3</sup>

Вязкость: пастообразных

Время образования пленки : 25мин

МАХ заполнение зазоров: 5мм

Твердость по Шору (DIN 53505): 42

Предел прочности для адгезива DIN 53504: 3,3 Н/мм<sup>2</sup>

Средняя прочность на сдвиг DIN 533504: 2,1 Н/мм<sup>2</sup>

Прочность на разрыв (DIN 53504): 650%

Температурная устойчивость от -40 до +90 кратко (ок. 2 часов). +130 ° C

Срок годности (+5 ° C до +25 ° C) 12 месяцев

## Инструкция по применению

Может применяться на мокрых и влажных поверхностях.

Нанести на поверхность необходимое для герметизации количество Aqua Flex (максимально возможная толщина клеевого шва 25мм). Скорость полимеризации 3мм-24часа, при относительной влажности 50% и температуре воздуха 20-23оС. При увеличении температуры и влажности воздуха, скорость полимеризации увеличивается, время уменьшается.

Форма выпуска: туба 310мл

## Хранение:

Срок годности 12 месяцев при закрытой упаковке.

## Меры безопасности:

Подробную информацию о мерах безопасности, можно получить в Паспорте безопасности на WEICON Aqua Flex.





WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Straße 255  
48157 Münster

Tel.: 0251/9322-0  
Fax: 0251/9322-44

eMail: [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)  
Internet: [www.weicon.de](http://www.weicon.de)